

VIA Platten-Grundierung

Produktbeschreibung

Grundierung für Gips-, Zement- und Calciumsulfatuntergründe
VIA Platten-Grundierung bindet den Reststaub und reduziert die Saugfähigkeit von stark saugenden Untergründen. Geeignet für Fußbodenheizung.
Zur Verwendung im Innenbereich und im Außenbereich an der Wand.
Produkt für professionellen Gebrauch. Giscode D1.

Anwendungsbereich

VIA Zementmosaikplatten und VIA Terrazzoplatten

Untergrundvorbehandlung

Sauber, kompakt, stabil, trocken, saugend (Restfeuchtigkeit: Gips \leq 1 CM-%, Calciumsulfatestrich \leq 0,5 CM-%, Zementstrich \leq 2 CM-%).

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut schütteln. Ab +5 °C mit Walze oder Pinsel auftragen.
Auf Gips- und Calciumsulfatuntergründen unverdünnt verwenden.
Zur Regulierung der Saugfähigkeit von Zementstrichböden im Verhältnis bis 1:3 mit Wasser verdünnen.
Verlegen nach ca. 4 Std. möglich.

Verbrauch

Unverdünnt ca. 0,15 – 0,25 kg / m².

Verpackung und Lagerung

Verpackung: 5 kg im Kanister

Lagerung:

Frostfrei, kühl und trocken lagern. Lagerfähigkeit ca. 12 Monate in der Originalverpackung.

VIA GmbH
Mainzer Straße 33-35
55422 Bacharach
Tel. 06743 - 9 37 08 - 0
Fax 06743 - 9 37 08 - 20
mail@viaplatten.de
www.viaplatten.de